

# СТ 17

## Ґрунтівка глибокопроникна

Для підготовки та укріплення мінеральних поверхонь перед виконанням опоряджувальних робіт всередині та зовні будівель.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Укріплює основу
- Збільшує адгезію покриття до основи
- Зменшує водопоглинання
- Нанесення щіткою, валиком або розпилювачем
- Готова до використання
- Не містить органічних розчинників




Інвізібл пауер.



Всередині та зовні



Перед облицюванням по мінеральних поверхнях



Перед вирівнюванням поверхонь



Перед влаштуванням теплоізоляції



### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтівка глибокопроникна Ceresit CT 17 призначена для підготовки (зниження та вирівнювання водопоглинання, знепилення, укріплення) зовнішніх та внутрішніх мінеральних поверхонь перед виконанням опоряджувальних робіт (вирівнюванням поверхонь штукатуркою, шпаклюванням, облицюванням плиткою, влаштуванням підлог, наклеюванням шпалер, влаштуванням теплоізоляції тощо).

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути сухою, міцною, рівною, з однорідним водопоглинанням та без видимих руйнувань. Перед застосуванням ґрунтівки поверхню слід очистити від пилу, наплівів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію. Для надійного зміцнення мінеральної поверхні необхідно проґрунтувати її Ceresit CT 17 Супер методом «мокрим по мокрому» до повного насичення. Післяяву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати Ceresit CT 99.

### ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ґрунтівку Ceresit CT 17 необхідно наносити щіткою, валиком або розпилювачем. Залежно від стану поверхні ґрунтівку можна наносити в один або два шари. При нанесенні

ґрунтівки необхідно перевіряти стан поверхні після кожного ґрунтування, для того щоб пересвідчитися в необхідності нанесення наступного шару. Інструменти потрібно відразу після використання промити водою.

### ПРИМІТКИ

Ґрунтівка підвищує адгезію подальшого покриття до основи. Роботи необхідно виконувати за температури основи від +5 °С до +30 °С. Усі рекомендації, викладені вище, ефективні за температури +20 ± 2 °С і відносної вологості повітря 55 ± 5%. В інших умовах час висихання ґрунтівки може змінитися. **При роботі з ґрунтівкою необхідно берегти очі та шкіру. У випадку потрапляння ґрунтівки в очі слід негайно промити їх водою. При виникненні подразнення звернутись по допомогу до лікаря.**

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Крім поданої вище інформації щодо застосування ґрунтівки, під час роботи з нею потрібно керуватися чинними нормативними документами. Застосування ґрунтівки не викликає труднощів за умов дотримання правил, викладених у цьому технічному описі. У випадку застосування ґрунтівки в умовах, що не були розглянуті у цьому технічному описі, необхідно самостійно провести випробування або звернутися за консультацією до виробника.

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях із постійною температурою від +5 °С до +35 °С. **При транспортуванні берегти від заморозування!**

## СТРОК ПРИДАТНОСТІ

12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

## УТИЛІЗАЦІЯ

Сухі залишки і порожній тару утилізувати як будівельні відходи. Рідкі залишки матеріалів можна здати в пункт збору вторинної сировини або пересувний пункт збору шкідливих відходів. Якщо здати залишки як вторинну сировину неможливо, то відкрийте кришку ємності з продуктом, дайте йому висохнути та утилізуйте як будівельне сміття. Додавши в матеріал невелику кількість гіпсу або цементу, ви прискорите висихання.

## УПАКОВКА

Ґрунтівку Ceresit СТ 17 розливають у пластмасові каністри по 2, 5 і 10 л. Каністри можуть дещо відрізнятись одна від одної (залежно від постачальника виробника). Переконайтесь в оригінальній якості продукції: шукайте інформацію про ступені захисту на лицьовій стороні упаковки.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	дисперсія на основі синтетичних смол
Колір:	світло-жовтий
Температура основи:	від +5 °С до +30 °С
Час висихання:	від 4 до 6 годин
Густина:	1,01 ± 0,01 г/мл
Витрата ґрунтівки:	від 0,1 до 0,2 л/м <sup>2</sup>

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

## ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність ґрунтівки Ceresit СТ 17 вказаним технічним характеристикам за умови виконання правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, зазначених у цьому технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в цілях і умовах, не передбачених цим технічним описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.

